

Geotextiles para filtración y separación

Secutex® HT



Descripción de producto:

Geotextil no tejido punzonado de fibra discontinua y calandrado

NAUE GmbH & Co. KG Teléfono +49 5743 41-0
Gewerbestr. 2 Fax +49 5743 41-240
32339 Espelkamp info@naue.com
Alemania www.naue.com

Características	Estándar*	Unidad	HT 3	HT 4	HT 5	HT 6	HT 7
Materia prima	-	-	polipropileno (PP), blanco, estabilizante UV				
Masa por unidad de superficie	EN ISO 9864 ASTM D5261	g/m ²	150	165	200	250	300
Espesor bajo 2 kPa	EN ISO 9863-1 ASTM D5199	mm	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6
Máxima resistencia a la tracción, md / cmd**	EN ISO 10319 ASTM D4595	kN/m	11,0 / 11,0	12,0 / 12,0	16,0 / 16,0	20,0 / 20,0	25,0 / 25,0
Alargamiento a la máxima tensión, md / cmd**	EN ISO 10319 ASTM D4595	%	45 / 50	45 / 50	45 / 50	45 / 50	45 / 50
Comportamiento estático de punzonamiento:	EN ISO 12236 ASTM D6241	N	1.800	2.000	2.700	3.300	4.200
Desplazamiento	EN ISO 12236	mm	50				
Resistencia dinámica de perforación:	EN ISO 13433	mm	24	22	16	13	10
Porosidad característica	EN ISO 12956	µm	90	90	80	80	70
Permeabilidad - V _{H50} -Index - Capacidad de fluido líquido _{H50}	EN ISO 11058	m/s l/(m ² s)	1,0 x 10 ⁻¹ 100	9,0 x 10 ⁻² 90	7,5 x 10 ⁻² 75	6,0 x 10 ⁻² 60	5,0 x 10 ⁻² 50
Prueba con detector	-	-	sí				

*basado en, *MD=Dirección Máquina, CMD=Dirección Máquina transversal

Los valores arriba mencionados son valores orientativos, obtenidos en nuestros laboratorios y / o institutos de ensayos independientes. Nos reservamos el derecho de cambios en el producto sin previo aviso.

20.01.2021

Secutex HT 3 - HT 7_es (ASTM)



¡Contáctanos!

info@ldm.la www.ldm.la

USA +1 480 894 5232

MÉXICO +52 662 108 0020

COLOMBIA +57 601 829 5511

PANAMÁ +507 2 308 7585